



الموضوع : اختبار عينة كابل الومنيوم قطاع

٠ (٣ × ٤٠٠ + ٢٤٠) مم ٢

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
شركة انيرجيا للكابلات (السويدى - هلال)

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماء إلى خطابكم بتاريخ ٢٠١٨/١/٨ والمرفق صورته بخصوص الموضوع عاليه .

نتشرف بالاحاطه بأنه قد تم إجراء الاختبارات المطلوبة وتم إعداد التقرير الفني رقم (٢٠١٨/٢٢) المتضمن نتائج الاختبارات . علما بان قيمة تكاليف إجراء الاختبارات هي مبلغ وقدره ١٣٦٨٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر الف وستمائة وثمانون جنيها مصريا لاغير) شاملة ١٤ % ضريبة القيمة المضافة تسدد بشيك باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر- مركز أبحاث الجهد الفائق- فى مقابل استلام التقرير بموقع مركز أبحاث الجهد الفائق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع

العامل والبحوث والاختبارات

م/ محمد سليم سلمان

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
لشئون شركات التوزيع

م/ الحسينى الحسينى الفار

مرفقات :

عدد

(١) التقرير الفني المكون من عدد (٦) صفحة .

عزه ...

تقرير اختبار

رقم التقرير : (٢٢ / ٢٠١٨)

المعميل : شركة انيرجيا للكابلات (السويدى - هلال) .

تاريخ التقرير : ٢٠١٨ / ٢ / ٧ .

مكان الاختبار :

- مركز أبحاث الجهد الفائق .

- الكود الداخلى : (01 - 08 - 01 - 18 - AC - TO) .

المتطلبات : إجراء الاختبارات النوعية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية (IEC (60502-1) .

العينة :

- عينة كابل ألومنيوم معزول مسلح جهد ١١/٠,٦ ك.ف - قطاع (٤٠٠×٣ + ٢٤٠ مم) - عزل XLPE - وغلاف (PVC)
• (0.6/1 k.V) (3*400+240 mm² AL/XLPE/STA/PVC) انتاج شركة انيرجيا للكابلات (السويدى - هلال) .

اختيار عينة الاختبار : - تم اختيار عينة الاختبار تحت مسؤولية العميل .

المواصفات القياسية العالمية المستخدمة :

- IEC (60502-1), (811-1-1), (811-1-2), (811-1-3), (811-2-1), (811-3-1).

توصيف معدات الاختبار :

- عدد (٢) محول جهد ١١ ك.ف. - طراز (UZGT10) - برقمى مسلسل : (٦٥/٩٢٥٠٠٧ ، ٦٥/٩٢٩١٣٠) .
- جهاز قياس مقاومة العزل (MEGGAR) - طراز: (BM11) - برقم مسلسل : (١٢٠ - ٥٣٧٠) .
- جهاز قياس الابعاد - طراز (P300) - برقم مسلسل : (٣٤٠٣٤) .
- ماكينة الشد الميكانيكى ١٠٠ ك.نيوتن - ماركة (LLOYD) - طراز : (LR100K Plus) - برقم مسلسل (١٠٨٣٢٢) .
- فرن هوائى حتى ٣٠٠ م° - طراز : (BINDER) - برقم مسلسل : (٣٢٧٧٢ - ٢) .

الاختبارات :

أولاً : الاختبارات النوعية الكهربائية :

- ١-١ قياس مقاومة العزل عند درجة حرارة الوسط .
- ٢-١ قياس مقاومة العزل عند أقصى درجة حرارة للموصل فى حالة التشغيل العادية عند (٩٠ م°) .
- ٣-١ اختبار الجهد لمدة أربع ساعات .





DIN EN ISO 9001:2000
Zertifiziert: D1 1110 026214



قطاع معامل مركز أبحاث الجهد الفائق
الكيلو ٢٧ طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
رقم التقرير : (٢٢ / ٢٠١٧)
صفحة ٢ من ٦

ثانيا : الاختبارات النوعية غير الكهربائية :

- ١-٢ قياس سمك العزل
- ٢-٢ قياس سمك الغلاف
- ٣-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم
- ٤-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للغلاف قبل وبعد التقادم
- ٥-٢ اختبار الانكماش للعزل XLPE
- ٦-٢ اختبار درجة التشابك Hot set
- ٧-٢ اختبار مقاومة الغلاف PVC للتشقق (اختبار الصدمة الحرارية)

طريقة ونتائج الاختبارات :

أولا : الاختبارات النوعية الكهربائية:

١-١ قياس مقاومة العزل عند درجة حرارة الوسط :

- تم قياس مقاومة العزل للموصل طبقا للبند رقم (17.1) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 بغمر العينة فى حمام مائى درجة حرارته ٢٠ م° لمدة ساعة و تطبيق جهد مستمر قدره ٥٠٠ فولت و قياس مقاومة العزل ثم حساب قيمة المقاومة النوعية الحجمية والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالوصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
١٠ × ٩,٢ ≤	١٠ × ٧,٤ ≤	١٠ × ٨,٢ ≤	١٠ × ٩,٦ ≤	—	مقاومة العزل عند ٢٠ م° (اوم . سم)

٢-١ قياس مقاومة العزل عند اقصى درجة حرارة للموصل فى حالة التشغيل العادية:

- تم قياس مقاومة العزل للموصل طبقا للبند رقم (17.2) من المواصفة القياسية العالمية IEC(60502-1) بغمر العينة فى حمام مائى درجة حرارته ٩٠ م° لمدة ساعة و تطبيق جهد مستمر قدره ٥٠٠ فولت و قياس مقاومة العزل ثم حساب قيمة المقاومة النوعية الحجمية والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالوصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
١٠ × ٨,٢	١٠ × ٥,٤	١٠ × ٩,٢	١٠ × ٨,٤	١٠ ≤	مقاومة العزل عند ٩٠ م° (اوم . سم)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.



٣.١ اختبار الجهد لمدة اربع ساعات:

- تم إجراء الاختبار طبقا للبند رقم (17.3) من المواصفة القياسية العالمية IEC 60502-1 بغمر العينة فى حمام مائى عند درجة حرارة الوسط لمدة ساعة ثم تطبيق جهد متردد ٥٠ ذ/ث قدره ٢,٤ ك٠ف٠ لمدة اربع ساعات طبقا للجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	اختبار الجهد
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
اجتازت				٢,٤	- جهد الاختبار (ك٠ف)
				٥٠	- تردد الجهد (ذ/ث)
				٤	- زمن الاختبار (ساعة)

- اجتازت عينة الكابيل الاختبار .

ثانيا : الاختبارات غير الكهربائية :

١.٢ قياس سمك العزل:

- تم قياس سمك العزل طبقا للبند رقم (18.1) من المواصفة القياسية العالمية IEC 60502-1 وطبقا للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأحمر	الطرف الأزرق	الطرف الأصفر		
					سمك العزل:
					- المتوسط
—	٢,٣٢	٢,١٦	٢,٢٩	$1,70 \leq$	-قطاع ٤٠٠ مم ^٢ (مم)
١,٧٨	—	—	—	$1,43 \leq$	-قطاع ٢٤٠ مم ^٢ (مم)

- اجتازت عينة الكابيل الاختبار .

٢.٢ قياس سمك الغلاف غير العنسى:

- تم قياس سمك الغلاف طبقا للبند رقم (18.2) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 وطبقا للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC-60811-1-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
٤,٩٠	$2,44 \leq$	- اقل سمك للغلاف (مم)

- اجتازت عينة الكابيل الاختبار .



٣-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم:

- تم إجراء اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم طبقا للبند رقم (18.4) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) بعد إجراء التقادم الموضح بالبند رقم (8) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-2) بوضع العينة في فرن هوائي درجة حرارته ١٣٥ م° لمدة ١٦٨ ساعة ثم إجراء اختبار الشد طبقا للبند رقم (9.1.7) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالي:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات	الاختبار
الطرف الاسود	الطرف الاحمر	الطرف الازرق	الطرف الاصفر		
٢١,٦١	٢٢,٨٥	٢٢,٧٦	٢٥,٠٠	$12,5 \leq$	الخواص الميكانيكية للفلاف : - قبل التقادم: - المتوسط الحسابي إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٧٨٨,٣٠	٨٢٢,٦	٨٩٨,٤	٩٤٥,٦	$200 \leq$	- المتوسط الحسابي للاستطالة (%)
١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	3 ± 135	- التقادم: - درجة حرارة الفرن (م°)
١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	- الزمن (ساعة)
١٧,١٢	١٧,٣٧	١٨,٤٨	١٨,٨٦	—	- بعد التقادم: - المتوسط الحسابي إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٢٠,٧٣	٢٣,٩٥	١٨,٤٨	٢٤,٥٥	$25 \pm$	- أقصى تغير في إجهاد الشد (%)
٦٣٩,٥	٦٤٤,٧	٧٦٧,٦	٧٥٦,٧	—	- المتوسط الحسابي للاستطالة (%)
١٨,٨٧	٢١,٧٢	١٤,٠٠	١٩,٩٧	$25 \pm$	- أقصى تغير في الاستطالة (%)

- اجتازت العينة الاختبار .

٤-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للفلاف قبل وبعد التقادم:

- تم إجراء اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للفلاف للعزل قبل وبعد التقادم طبقا للبند رقم (18.3) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) بعد إجراء التقادم الموضح بالبند رقم (8) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-2) بوضع العينة في فرن هوائي درجة حرارته ١٠٠ م° لمدة ١٦٨ ساعة ثم إجراء اختبار الشد طبقا للبند رقم (9.1.7) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالي:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات	الاختبار
١٤,٦٦	$12,5 \leq$	الخواص الميكانيكية للعزل : - قبل التقادم: - المتوسط الحسابي إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٢٦٢,٨	$150 \leq$	- المتوسط الحسابي للاستطالة (%)
١٠٠	2 ± 100	- التقادم: - درجة حرارة الفرن (م°)
١٦٨	١٦٨	- الزمن (ساعة)
١٢,٧٢	١٢,٥	- بعد التقادم: - المتوسط الحسابي إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
١٣,١٨	$25 \pm$	- أقصى تغير في إجهاد الشد (%)
٢٢٦,١	$150 \leq$	- المتوسط الحسابي للاستطالة (%)
١٦,١٨	$25 \pm$	- أقصى تغير في الاستطالة (%)

- اجتازت العينة الاختبار .



٥.٢ اختبار الانكماش للعزل (XLPE):

- تم إجراء الاختبار طبقاً للبند رقم (18.16) من المواصفة القياسية العالمية IEC(60502-1) وطبقاً للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-3) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

الانكماش المقاس (%)				الانكماش مطلوب بالمواصفات (%)	الزمن (ساعة)	درجة حرارة الفرن (م°)	المسافة L بين العلامتين
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر				
٢,٩	٣	٢,٢	٢,٥	٤	١	١٣٠	٢٠٠

- اجتازت العينة الاختبار.

٦.٢ اختبار درجة التشابك Hot set:

- تم إجراء اختبار درجة التشابك Hot set للعزل (XLPE) طبقاً للبند رقم (18.11) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 وطبقاً للطريقة الموضحة بالبند رقم (9) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60811-2-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠ ± ٣	درجة التشابك (Hot set) للعزل (XLPE): - درجة حرارة الفرن (م°)
١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	- الزمن فى وجود الحمل (دقيقة)
٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	- الإجهاد الميكانيكى (نيوتن/سم²)
١٢٨	١١٦	١٢٥	١٠٨	١٢٥	- أقصى استطالة فى وجود الحمل (%)
١,٠٠	١٢,٦	٩,٤	٨,٢	١٥	- أقصى استطالة دائمة بعد التبريد (%)

- اجتازت العينة الاختبار.

٧.٢ اختبار مقاومة الغلاف PVC للتشقق (اختبار الصدمة الحرارية):

- تم إجراء الاختبار طبقاً للبند رقم (18.9) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) وطبقاً للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC(60811-3-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
اجتاز	١٥ ± ٣	اختبار الصدمة الحرارية للغلاف: - درجة حرارة الفرن (م°) - زمن الاختبار (ساعة)

- اجتازت العينة الاختبار.





DIN EN ISO 9001:2000
Zertifiz. Nr. 01 100 026214



قطاع معامل مركز أبحاث الجهد الفائق
الكيلو ٢٧ طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي
رقم التقرير : (٢٢ / ٢٠١٨)
صفحة ٦ من ٦

■ الخلاصة :

- اجتازت عينة كابل الومنيوم معزول مسلح جهد ١/٠,٦ ك.ف - قطاع (٢٤٠ + ٤٠٠ × ٣) مم ٢ - عزل XLPE وغلاف (السويدي - هلال) الاختبارات المذكورة بهذا التقرير طبقا للمواصفات القياسية العالمية (IEC 60502-1) وعلى الجهة المستخدمة التأكد من اجراء باقى الاختبارات التى لم يرد ذكرها بهذا التقرير .

■ ملحوظة :

- تم إجراء الاختبارات على العينات التي تم إرسالها فقط بمعرفة العميل دون أى مسؤولية بخصوص العينات التي يتم توريدها .
- أجريت الاختبارات بناء على طلب الجهة طالبة الاختبارات دون أدنى مسؤولية على الشركة القابضة لكهرباء مصر (مركز أبحاث الجهد الفائق) .
- لا يمكن إعادة استصدار نسخة مطبوعة من هذا التقرير مرة أخرى إلا بموافقة كتابية من مركز أبحاث الجهد الفائق وبشرط إصدارها كاملة غير منقوصة
- المركز غير مسئول عن عينات الاختبار بعد استلام العميل تقرير الاختبار الخاص بالعيينة الموردة والتي تم اجراء الاختبارات عليها وذلك فى فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام التقرير .
- هذا التقرير صالح مالم يحدث أى تغيير سواء فى تصميم العينة او فى المواصفات القياسية المذكورة .
- يجب مراعاة تجديد هذا التقرير كل ثلاث سنوات للتحقق من المطابقة للمواصفات القياسية المذكورة .

- مهندسو الاختبارات :

محمد ربيع عبد المهيم - معمل التيار المتردد
٢٠١٨/١١/١٨

مدير عام الجودة

بمركز أبحاث الجهد الفائق

محمد عبد العزيز قمبر

رئيس قطاع
المعامل والبحوث والاختبارات

محمد سليم سامحان



energya[®]

POWER CABLES

A Company of Energya Cables

السيد الدكتور مهندس / رئيس قطاع معامل أبحاث الجهد الفائق


تحية طيبة وبعد


برجاء التكرم بالموافقة على اختبار عينة كابل AL/XLPE/STA/PVC 3X400+240 وأجراء
اختبارات Type Test كاملة ونحن على إستعداد لتحمل التكلفة

ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر الأحرارم

يعتمد

م / محمد كمال


مدير الجودة



energya[®]
POWER CABLES

elsewed HELIX

Office:

1, El Fayoum St., Heliopolis - Cairo - Egypt

Tel.: +2 02 2419 50 64/5/7/8

Fax: +2 02 24195066

www.energya.com

Factory:

10th of Ramadan City AP - Egypt

Tel.: +2 015 410 260/61

Fax: +2 015 410 450

e-mail: info@energycables.net