



السيد الأستاذ / مدير المبيعات
شركة إيفرجيا (energya)

تعية طيبة ... وبعد ...

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بتاريخ ٢٠١١/٥/٢ بخصوص طلب اعتماد كابات
جهد منخفض

أتشرف بالإحاطة بأنه بدراسة البيانات الفنية وشهادات الاختبارات المقدمة من مركز أبحاث
الجهد الفائق للكابات جهد منخفض (٢٤٠×٣ + ١٢٠م٢) جهد ٠,٦/ك.ف من النوع ألمنيوم
معزول ومسح بشرطين صلب وغلaf (PVC) تبين أنها تحقق المتطلبات الفنية للمواصفات
القياسية العالمية (IEC) وكذلك المعمول بها في الشركة القابضة لكهرباء مصر .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مستشار البحوث والتصميمات

(دكتورة مهندسه / ناهد أحمد أبو حجي)

Address : Abbassia, Cairo, Egypt
Postal Code : 11517
Teleph. : (202) 2616535
Fax : (202) 24011630

العنوان : العباسية - القاهرة - مصر
رقم بريدي : ١١٥١٧
تليفون : (٢٠٢) ٢٦١٦٥٣٥
فاكس : (٢٠٢) ٢٤٠١١٦٣٠



الموضوع: اختبار كابل قطاع (٢٤٠ + ١٢٠ مم^٢) جهد
١٠٠٠/٦ ك.ف.

السادة / شركة انرجيا السويدى - هلال

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماء إلى خطاب سيادتكم بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١١ والمرفق صورته بخصوص الموضوع عاليه .

نتشرف بالاحاطه بأنه قد تم إجراء الاختبارات المطلوبة وتم إعداد التقرير الفني رقم (٢٠١١/٦٢) المتضمنة نتائج الاختبارات . علما بان قيمة تكاليف إجراء الاختبارات هي مبلغ وقدره ٤٥٠٠ جنيه (فقط وقدره اربعة آلاف وخمسمائة جنيها مصريا لاغير) تسدد بشيك باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر مركز أبحاث الجهد الفائق - ويرسل على عنواننا - بالديوان العام للشركة القابضة لكهرباء مصر (مجمع الوزارة) أول مدينة نصر العباسية - القاهرة - في مقابل استلام التقرير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة المتفرغ

مهندس / محمد حلمي حبيب
٢٠١١/٢/٢٤

مرفقات:

عدد

(١) التقرير الفني الكون من عدد (٥) صفحة .

٥٤٤ ...



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 140 020214



قطاع معامل مركز أبحاث الجهد الفائق
الكيلو ٢٧ طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
رقم التقرير : (٢٠١١ / ٦٢)
صفحة ١ من ٥

تقرير اختبار

رقم التقرير : (٢٠١١ / ٦٢)

العميل : *Energya power cables Elsewedy helal*

تاريخ التقرير : ٢٠١١/٤/١٨

مكان الاختبار :

- مركز أبحاث الجهد الفائق

- الكود الداخلى : TO - AC - 11 - 02 - 16 - 02

المطلبات : إجراء الاختبارات النوعية طبقاً للمواصفات الفنية الدولية IEC60502-1

العينة :

- عينة كابل الومنيوم معزول مسلح بشريطين صلب جهد ١/٠,٦ ك.ف - قطاع (٣ × ٢٤٠ + ١٢٠ مم²) - عزل
و غلاف (PVC) - انتاج 2010

اختبار عينة الاختبار : تم اختيار عينة الاختبار تحت مسئولية العميل

المواصفات القياسية العالمية المستخدمة :

- IEC (60502-1),(811-1-1),(811-1-2),(811-3-1).

توصيف معدات الاختبار :

- عدد (٢) محول جهد ١٠ ك.ف. - طراز (UZGT10) - برقمى مسلسل : (٦٥/٩٢٥٠٠٧ ، ٦٥/٩٢٩١٣٠)
- جهاز قياس مقاومة العزل (MEGGAR) - طراز: (BM11) - برقم مسلسل : (١٢٠ - ٥٣٧٠)
- جهاز قياس المقاومات الصغيرة (DLRO) - طراز: (Biddle) - برقم مسلسل : (٤٢١٠٩)
- فرن هوائى حتى ٥٣٠٠ م - طراز : (BINDER) - برقم مسلسل : (٣٢٧٧٢ - ٢)

الاختبارات :

- اولاً : الاختبارات النوعية الكهربائية :

- ١-١ قياس مقاومة العزل عند درجة حرارة الوسط.
- ٢-١ قياس مقاومة العزل عند أقصى درجة حرارة للموصل فى حالة التشغيل العادية.
- ٣-١ اختبار الجهد لمدة أربع ساعات.

ثانياً : الاختبارات النوعية غير الكهربائية :

- ١-٢ قياس سمك العزل
- ٢-٢ قياس سمك الغلاف
- ٣-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم.
- ٤-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للغلاف قبل وبعد التقادم.
- ٥-٢ اختبار مقاومة العزل والغلاف (PVC) للتشقق (اختبار الصدمة الحرارية).

Handwritten signature

طريقة ونتائج الاختبارات :

أولاً : الاختبارات النوعية الكهربائية:

١-١ قياس مقاومة العزل عند درجة حرارة الوسط :

- تم قياس مقاومة العزل للموصل طبقاً للبند رقم (17.1) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 بغير العينة في حمام مائى درجة حرارته ٥٢٠ م لمدة ساعة ثم تطبيق جهد مستمر قدره ٥٠٠ فولت لمدة دقيقة ثم قياس مقاومة العزل ثم حساب قيمة المقاومة النوعية الحجمية والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
" ١٠×٥,٩	" ١٠×٤,٢	" ١٠×٢,٧	" ١٠×٦,٢	" ١٠ ≤	مقاومة العزل عند ٥٢٠ م (أومسم)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٢-١ قياس مقاومة العزل عند أقصى درجة حرارة للموصل فى حالة التشغيل العادية:

- تم قياس مقاومة العزل للموصل طبقاً للبند رقم (17.2) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 بغير العينة في حمام مائى درجة حرارته ٥٧٠ م لمدة ساعة ثم تطبيق جهد مستمر قدره ٥٠٠ فولت لمدة دقيقة ثم قياس مقاومة العزل ثم حساب قيمة المقاومة النوعية الحجمية والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
" ١٠×٩,٨	" ١٠×٢,٧	" ١٠×٥,٧	" ١٠×٢,٩	" ١٠ ≤	مقاومة العزل عند ٥٧٠ م (أومسم)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٢-١ اختبار الجهد لمدة أربع ساعات:

- تم إجراء الاختبار طبقاً للبند رقم (17.3) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 بغير العينة في حمام مائى عند درجة حرارة الوسط لمدة ساعة ثم تطبيق جهد متردد ٥٠ ذلث قدره ٢,٤ ك.ف. لمدة أربع ساعات طبقاً للجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
اجتازت				٢,٤ ٥٠ ٤	اختبار الجهد : - جهد الاختبار (ك.ف.) - تردد الجهد (ذ/ث) - زمن الاختبار (ساعة)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

Handwritten signature

ثانيا : الاختبارات غير الكهربائية :

٢-٢ قياس سمك العزل:

- تم قياس سمك العزل طبقا للبند رقم (18.1) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 وطبقا للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC-811-1-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
—	٢,٧٨	٢,٠١	٢,٧٤	$2,2 \leq$	سمك العزل: - المتوسط - قطاع ٢٤٠ مم ^٢ - قطاع ١٢٠ مم ^٢
٢,٦٧	—	—	—	$1,6 \leq$	(مم) (مم)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٢-٢ قياس سمك الغلاف غير المعدنى:

- تم قياس سمك الغلاف طبقا للبند رقم (18.2) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 وطبقا للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC-811-1-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
٢,٣	$1,24 \leq$	- اقل سمك للغلاف (مم)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٢-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم:

- تم إجراء اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم طبقا للبند رقم (18.3) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 بعد إجراء التقادم الموضح بالبند رقم (8) من المواصفة القياسية العالمية IEC-811-1-1 بوضع العينة فى فرن هوائى درجة حرارته ١٠٠ م لمدة ٦٨ ساعة ثم إجراء اختبار الشد طبقا للبند رقم (9.1.7) من المواصفة القياسية العالمية IEC-811-1-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار				المطلوب بالمواصفات	الاختبار
الطرف الأسود	الطرف الأصفر	الطرف الأزرق	الطرف الأحمر		
					الخواص الميكانيكية للعزل : - قبل التقادم: - المتوسط الحسابى إجهاد الشد - المتوسط الحسابى الاستطالة - التقادم: - درجة حرارة الفرن - الزمن - بعد التقادم: - المتوسط الحسابى إجهاد الشد - أقصى تغير فى إجهاد الشد - المتوسط الحسابى الاستطالة - أقصى تغير فى الاستطالة
٦٦	١٨,٢	١٦,٩	١٢,١	$12,5 \leq$	(نيوتن/مم ^٢)
٢١٠	٢٠٤,١	٢٦٠	٢٧٠	$150 \leq$	(%)
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	2 ± 100	(م ^٥)
٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	(ساعة)
١٦,٤	١٧,٤	١٧	١٤	$12,5 \leq$	(نيوتن/مم ^٢)
٢,٥	٤,٣٩	٠,٥٩	٦,٨٧	$20 \pm$	(%)
٢١٠	١٥٥	٢٥٠	٢١٠	$150 \leq$	(%)
٠,٠	٢٤-	٢,٨٤ -	٢٢,٢٢-	$20 \pm$	(%)

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٤.٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للفلاف قبل وبعد التقادم:

- تم إجراء اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للفلاف قبل وبعد التقادم طبقاً للبند رقم (18.4) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) بعد إجراء التقادم الموضح بالبند رقم (8) من المواصفة القياسية العالمية (IEC (811-1-2) بوضع العينة في فرن هوائى درجة حرارته ١٠٠ °م لمدة ١٦٨ ساعة ثم إجراء اختبار الشد طبقاً للبند رقم (9.1.7) من المواصفة القياسية العالمية IEC(811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات	الاختبار
		الخواص الميكانيكية للفلاف :
		- قبل التقادم:
١٤,٥	$١٢,٥ \leq$	- المتوسط الحسابى إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٢٨٠	$١٥٠ \leq$	- المتوسط الحسابى الاستطالة (%)
		- التقادم:
١٠٠	٢ ± ١٠٠	- درجة حرارة الفرن (م°)
١٦٨	١٦٨	- الزمن (ساعة)
		- بعد التقادم:
١٥,٧	$١٢,٥$	- المتوسط الحسابى إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٨,٢٧	$٢٥ \pm$	- أقصى تغير فى إجهاد الشد (%)
٢٠٠	١٥٠	- المتوسط الحسابى الاستطالة (%)
٧,٤	$٢٥ \pm$	- أقصى تغير فى الاستطالة (%)

- اجتازت العينة الاختبار.

٥.٢ اختبار مقاومة الفلاف PVC للتشقق (اختبار الصدمة الحرارية):

- تم إجراء الاختبار طبقاً للبند رقم (18.9) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 وطبقاً للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC-811-3-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
اجتاز	٢ ± ١٥٠ ١	اختبار الصدمة الحرارية للفلاف : - درجة حرارة الفرن (م°) - زمن الاختبار (ساعة)

- اجتازت العينة الاختبار.

■ الخلاصة :

- اجتازت عينة الكابل الالومنيوم العزول المسلح بشرطين صلب جهد ١/٠,٦ ك.ف. - قطاع (٣ × ٢٤٠ + ١٢٠ مم^٢) - عزل وغلاف (PVC) - الاختبارات المذكورة بهذا التقرير وعلى الجهة المستخدمة التأكد من اجراء باقى الاختبارات النصوص عليها بالمواصفات القياسية العالمية - والتي لم يرد نكرها بهذا التقرير .





DIN EN ISO 9001:2000
Zertifiziert: 01 110 020214



قطاع معامل مركز أبحاث الجهد الفائق
الكيلو ٢٧ طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
رقم التقرير : (٢٠١٧/٦٢)
صفحة ٥ من ٥

ملحوظة :

- تم إجراء الاختبار على العينة التى تم إرسالها فقط بمعرفة العميل دون أى مسئولية بخصوص العينات التى يتم توريدها .
- أجريت الاختبارات بناء على طلب الجهة طالبة الاختبار دون اننى مسئولية على الشركة القابضة لكهرباء مصر (مركز أبحاث الجهد الفائق) .
- لا يمكن إعادة استصدار نسخة مطبوعة من هذا التقرير مرة أخرى إلا بموافقة كتابية من مركز أبحاث الجهد الفائق وبشرط إصدارها كاملة غير منقوصة .

- مهندسو الاختبارات :

مدير عام الجودة
بمركز أبحاث الجهد الفائق
فاطمة أبو الجهد
مهندسة

119
119/119

السادة / مركز أبحاث الجهد الفائق

عناية المهندس / فاطمه محمد

المتبر العام

تحية طيبة وبعد...،

برجاء التكرم بالموافقة على اجراء كافة الاختبارات النوعية الكهربائية وغير الكهربائية على العينة الكابل ٣*٢٤٠+١٢٠ الو جهد ٠,٦ / ١ كف وشركتنا مستعدة لتحمل كافة التكاليف.

وتفضلو بقبول وافرا الاحترام



مركز أبحاث الجهد الفائق
مرفق رقم (١١١)
لتقرير الفور رقم (٥٠١١/٦٤)

يعتمد.....

