



العنوان : العباسية - القاهرة رقم بريدى ١١٥١٧

تليفون : ٢٦٨٥٥٤٩٧

فاكس : ٢٤٠٢٧٨٦٣ (٢٠٢)

بريد الكترونى : mobfcoa@gmail.com

الموضوع : اختبار عينة كابل نحاس معزول قطاع

(١ × ٦٣٠) مم ٢ .

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

شركة انيرجيا للكابلات (السويدى - هلال)

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماء إلى خطابكم بتاريخ ٢٠١٨/١/٨ والمرفق صورته بخصوص الموضوع عاليه .

نتشرف بالاحاطه بأنه قد تم إجراء الاختبارات المطلوبة وتم إعداد التقرير الفني رقم (٢٠١٨/٤٦) المتضمن نتائج الاختبارات . علما بان قيمة تكاليف إجراء الاختبارات هى مبلغ وقدره ١٣٦٨٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر الف وستمائة وثمانون جنيها مصريا لاغير) شاملة ١٤ % ضريبة القيمة المضافة تسدد بشيك باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر- مركز أبحاث الجهد الفائق - فى مقابل استلام التقرير بموقع مركز أبحاث الجهد الفائق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع

العامل والبعوث والاختبارات

م/ محمد سليم سالمان

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
لشئون شركات التوزيع

م/ الحسينى الحسينى الفار

مرفقات :

عدد

(١) التقرير الفني المكون من عدد (٦) صفحة .

عزه ...

تقرير اختبار

رقم التقرير : (٢٠١٨ / ٤٦)

العميل : شركة انرجيا للكابلات (السويدى - هلال) .

تاريخ التقرير : ١٨ / ٢ / ٢٠١٨ .

مكان الاختبار :

- مركز أبحاث الجهد الفائق .
- الكود الداخلى : (02 - 08 - 01 - 18 - AC - TO) .

المتطلبات : إجراء الاختبارات النوعية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية (IEC 60502-1) .

العينة :

- عينة كابل نحاس معزول جهد ١/٠,٦ ك.ف - قطاع (١ × ٦٣٠ مم²) - عزل XLPE - وغلاف (PVC)
- اختبار عينة الاختبار : - تم اختيار عينة الاختبار تحت مسئولية العميل .
- المواصفات القياسية العالمية المستخدمة :

- IEC (60502-1), (811-1-1), (811-1-2), (811-1-3), (811-2-1), (811-3-1).

توصيف معدات الاختبار :

- عدد (٢) محول جهد ١١ ك.ف. - طراز (UZGT10) - برقمى مسلسل : (٦٥/٩٢٥٠٠٧ ، ٦٥/٩٢٩١٣٠) .
- جهاز قياس مقاومة العزل (MEGGAR) - طراز : (BM11) - برقم مسلسل : (١٢٠ - ٥٣٧٠) .
- جهاز قياس الأبعاد - طراز (P300) - برقم مسلسل : (٣٤٠٣٤) .
- ماكينة الشد الميكانيكى ١٠٠ ك.نيوتن - ماركة (LLOYD) - طراز : (LR100K Plus) - برقم مسلسل (١٠٨٣٢٢) .
- فرن هوائى حتى ٣٠٠ م° - طراز : (BINDER) - برقم مسلسل : (٢ - ٣٢٧٧٢) .

الاختبارات :

أولاً : الاختبارات النوعية الكهربائية :

١-١ قياس مقاومة العزل عند درجة حرارة الوسط .
٢-١ قياس مقاومة العزل عند أقصى درجة حرارة للموصل فى حالة التشغيل العادية عند (٩٠ م°) .
٣-١ اختبار الجهد لمدة أربع ساعات .

ثانيا : الاختبارات النوعية غير الكهربائية :

- ١-٢ قياس سمك العزل
- ٢-٢ قياس سمك الغلاف
- ٣-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم
- ٤-٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للغلاف قبل وبعد التقادم
- ٥-٢ اختبار الانكماش للعزل XLPE
- ٦-٢ اختبار درجة التشابك Hot set
- ٧-٢ اختبار مقاومة الغلاف PVC للتشقق (اختبار الصدمة الحرارية)

طريقة ونتائج الاختبارات :

أولا : الاختبارات النوعية الكهربائية:

١-١ قياس مقاومة العزل عند درجة حرارة الوسط :

- تم قياس مقاومة العزل للموصل طبقا للبند رقم (17.1) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 بفمر العينة فى حمام مائى درجة حرارته ٢٠ م° لمدة ساعة و تطبيق جهد مستمر قدره ٥٠٠ فولت و قياس مقاومة العزل ثم حساب قيمة المقاومة النوعية الحجمية و النتيجة موضحة بالجدول التالى:

الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	نتيجة الاختبار
مقاومة العزل عند ٢٠ م° (اوم . سم)	—	$\leq 12.4 \times 10^4$

٢-١ قياس مقاومة العزل عند اقصى درجة حرارة للموصل فى حالة التشغيل العادية:

- تم قياس مقاومة العزل للموصل طبقا للبند رقم (17.2) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) بفمر العينة فى حمام مائى درجة حرارته ٩٠ م° لمدة ساعة و تطبيق جهد مستمر قدره ٥٠٠ فولت و قياس مقاومة العزل ثم حساب قيمة المقاومة النوعية الحجمية و النتيجة موضحة بالجدول التالى:

الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	نتيجة الاختبار
مقاومة العزل عند ٩٠ م° (اوم . سم)	$\leq 10^3$	10×0.4^3

- اجتازت عينة الكابل الاختبار

٣-١ اختبار الجهد لمدة اربع ساعات:

- تم إجراء الاختبار طبقا للبند رقم (17.3) من المواصفة القياسية العالمية IEC 60502-1 بفمر العينة فى حمام مائى عند درجة حرارة الوسط لمدة ساعة ثم تطبيق جهد متردد ٥٠ ذ/ث قدره ٢,٤ ك.ف. لمدة اربع ساعات طبقا للجدول التالى:

اختبار الجهد	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	نتيجة الاختبار
- جهد الاختبار (ك.ف)	٢,٤	اجتازت
- تردد الجهد (ذ/ث)	٥٠	
- زمن الاختبار (ساعة)	٤	

- اجتازت عينة الكابل الاختبار



ثانياً : الاختبارات غير الكهربائية :

١.٢ قياس سمك العزل:

- تم قياس سمك العزل طبقاً للبند رقم (18.1) من المواصفة القياسية العالمية IEC 60502-1 وطبقاً للطريقة الموضحة بالموصفة القياسية العالمية (IEC (60811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

الاجتياز	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	نتيجة الاختبار
سمك العزل:	$2,26 \leq$	٢,٦١

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٢.٢ قياس سمك الغلاف غير المعدنى:

- تم قياس سمك الغلاف طبقاً للبند رقم (18.2) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60502-1 وطبقاً للطريقة الموضحة بالموصفة القياسية العالمية IEC-60811-1-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

الاجتياز	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	نتيجة الاختبار
- اقل سمك للغلاف (مم)	$1,64 \leq$	٢,٦٨

- اجتازت عينة الكابل الاختبار.

٣.٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم:

- تم إجراء اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقادم طبقاً للبند رقم (18.4) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) بعد إجراء التقادم الموضح بالبند رقم (8) من المواصفة القياسية العالمية (IEC (60811-1-2) بوضع العينة فى فرن هوائى درجة حرارته ١٣٥ م ° لمدة ١٦٨ ساعة ثم إجراء اختبار الشد طبقاً للبند رقم (9.1.7) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

الاجتياز	المطلوب بالمواصفات	نتيجة الاختبار
الخواص الميكانيكية للغلاف :		
- قبل التقادم:		
- المتوسط الحسابى إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)	$12,5 \leq$	٢٧,٧
- المتوسط الحسابى للاستطالة (%)	$200 \leq$	٨٥٠,٤
- التقادم:		
- درجة حرارة الفرن (م°)	3 ± 135	١٣٥
- الزمن (ساعة)	١٦٨	١٦٨
- بعد التقادم:		
- المتوسط الحسابى إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)	—	٢٦,٤
- أقصى تغير فى إجهاد الشد (%)	$25 \pm$	٥,٩٩ -
- المتوسط الحسابى للاستطالة (%)	—	٩١٢,٥
- أقصى تغير فى الاستطالة (%)	$25 \pm$	٧,٣٣ -

- اجتازت العينة الاختبار.

٤.٢ اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للغلاف قبل وبعد التقادم:

- تم إجراء اختبار تحديد الخواص الميكانيكية للعزل قبل وبعد التقدم طبقا للبند رقم (18.3) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) بعد إجراء التقدم الموضح بالبند رقم (8) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-2) بوضع العينة فى فرن هوائى درجة حرارته ١٠٠ م° لمدة ١٦٨ ساعة ثم إجراء اختبار الشد طبقا للبند رقم (9.1.7) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات	الاختبار
١٣,٧٨	$١٢,٥ \leq$	الخواص الميكانيكية للعزل : - قبل التقدم: - المتوسط الحسابى إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٢١٧,٩	$١٥٠ \leq$	- المتوسط الحسابى للاستطالة (%)
١٠٠	٢ ± ١٠٠	- التقدم: - درجة حرارة الفرن (م°)
١٦٨	١٦٨	- الزمن (ساعة)
١٤,٦١	١٢,٥	- بعد التقدم: - المتوسط الحسابى إجهاد الشد (نيوتن/مم ^٢)
٦,٠٢ -	$٢٥ \pm$	- أقصى تغير فى إجهاد الشد (%)
١٧٨,٢	$١٥٠ \leq$	- المتوسط الحسابى للاستطالة (%)
١٨,٢١ -	$٢٥ \pm$	- أقصى تغير فى الاستطالة (%)

- اجتازت العينة الاختبار .

٥.٢ اختبار الانكماش للعزل (XLPE):

- تم إجراء الاختبار طبقا للبند رقم (18.16) من المواصفة القياسية العالمية IEC (60502-1) وطبقا للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية IEC (60811-1-3) والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

المسافة L بين العلامتين	درجة حرارة الفرن (م°)	الزمن (ساعة)	مطلوب بالمواصفات أقصى انكماش (%)	الانكماش المقاس (%)
٢٠٠	١٣٠	١	٤	٢,٨

- اجتازت العينة الاختبار .

٦.٢ اختبار درجة التشابك Hot set:

- تم إجراء اختبار درجة التشابك Hot set للعزل (XLPE) طبقا للبند رقم (18.11) من المواصفة القياسية العالمية-IEC 60502-1 وطبقا للطريقة الموضحة بالبند رقم (9) من المواصفة القياسية العالمية IEC-60811-2-1 والنتيجة موضحة بالجدول التالى:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات	الاختبار
٢٠٠	٣ ± ٢٠٠	درجة التشابك (Hot set) للعزل (XLPE): - درجة حرارة الفرن (م°)
١٥	١٥	- الزمن فى وجود الحمل (دقيقة)
٢٠	٢٠	- الإجهاد الميكانيكى (نيوتن/سم ^٢)
١١٦	١٧٥	- أقصى استطالة فى وجود الحمل (%)
٨,٢	١٥	- أقصى استطالة دائمة بعد التبريد (%)

- اجتازت العينة الاختبار .

٢٢ اختبار مقاومة الغلاف PVC للتشقق (اختبار الصدمة الحرارية):

- تم إجراء الاختبار طبقا للبند رقم (18.9) من المواصفة القياسية العالمية (IEC 60502-1) وطبقا للطريقة الموضحة بالمواصفة القياسية العالمية (IEC 60811-3-1) والنتيجة موضحة بالجدول التالي:

نتيجة الاختبار	المطلوب بالمواصفات القياسية العالمية	الاختبار
اجتاز	2 ± 10 ١	اختبار الصدمة الحرارية للغلاف : - درجة حرارة الفرن (م°) - زمن الاختبار (ساعة)

- اجتازت العينة الاختبار .

■ الخلاصة :

- اجتازت عينة كابل نحاس معزول جهد ١/٠,٦ ك.ف - قطاع (١ × ٦٣٠ مم²) - عزل XLPE - وغلاف (PVC) (1*630 mm² CU/XLPE/ATA/PVC- 0.6/1 k.V) انتاج شركة انرجيا للكابلات (السويدى - هلال) الاختبارات المذكورة بهذا التقرير طبقا للمواصفات القياسية العالمية (IEC 60502-1) وعلى الجهة المستخدمة التأكد من اجراء باقى الاختبارات التى لم يرد ذكرها بهذا التقرير .

■ ملحوظة :

- تم إجراء الاختبارات على العينات التى تم ارسالها فقط بمعرفة العميل دون أى مسئولية بخصوص العينات التى يتم توريدها .
- اجريت الاختبارات بناء على طلب الجهة طالبة الاختبارات دون أدنى مسئولية على الشركة القابضة لكهرباء مصر (مركز ابحاث الجهد الفائق) .
- لا يمكن اعادة استصدار نسخة مطبوعة من هذا التقرير مرة أخرى إلا بموافقة كتابية من مركز ابحاث الجهد الفائق وبشرط إصدارها كاملة غير منقوصة
- المركز غير مسئول عن عينات الاختبار بعد استلام العميل تقرير الاختبار الخاص بالعينة الموردة والتي تم اجراء الاختبارات عليها وذلك فى فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام التقرير .
- هذا التقرير صالح مالم يحدث أى تغيير سواء فى تصميم العينة او فى المواصفات القياسية المذكورة .
- يجب مراعاة تجديد هذا التقرير كل ثلاث سنوات للتحقق من المطابقة للمواصفات القياسية المذكورة .

- مهندسو الاختبارات :

م. محمد ربيع عبد المهيمن - معمل التيار المتردد .

مدير عام الجودة

بمركز ابحاث الجهد الفائق

م / محمد عبد العزيز قمبر

رئيس قطاع
المعامل والبحوث والاختبارات

م / محمد سليم سلمان

